

УТВЕРЖДАЮ

ОАО «Селенгинский ЦКК»

Заместитель генерального
директора – Главный инженер

А.Л. Черниговский

« 11 » _____ 2018г.



**КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
ИЗ КРАФТ - ЦЕЛЛЮЛОЗЫ**

Технические условия

ТУ 5441-027-00279611-2016

(Впервые)

Изменение № 2

Дата введения с « 04 » декабря 2018г.

СОГЛАСОВАНО

ООО «ТД «Селенгинский ЦКК»

Генеральный директор

А.М. Ерофеевская

« 11 » _____ 2018г.



РАЗРАБОТАНО

ОАО «Селенгинский ЦКК»

Директор по производству

Ф.Ю. Ланкович

« 11 » _____ 2018г.

Начальник ОТК и ЛИ

Л.М. Ханхабаева

« 11 » _____ 2018г.

Начальник цеха по произ-
водству тарного картона

В.Ш. Габдрахманов

« 11 » _____ 2018г.

Руководитель службы стандарти-
зации и сертификации

Л.П. Трифонова

« 11 » _____ 2018г.

Раздел 1

Пункт 1.2.1 изложить в новой редакции:


1.2.1 Картон марки КС по показателям качества должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1.

Наименование показателя	Норма для марки КС											Методы контроля
	КС-100	КС-105	КС-110	КС-115	КС-125	КС-135	КС-140	КС-150	КС-165	КС-175	КС-200	
1. Масса картона площадью 1 м ² , г	97-103	102-108	107-113	112-118	121-129	131-139	136-144	146-154	160-170	170-180	194-206	ГОСТ 13199
2. Толщина, мм, не более	0,17	0,18	0,18	0,19	0,21	0,23	0,24	0,27	0,30	0,31	0,36	ГОСТ 27015
2. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее номинал	430	450	460	500	540	550	580	600	630	650	700	ГОСТ 13525.8
	450	470	500	550	570	580	610	650	670	690	760	
4. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀) верхней стороны, г/м ² , не более	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	ГОСТ 12605
5. Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее номинал	110	115	120	140	160	170	180	200	220	240	270	ГОСТ 10711
	120	125	130	150	170	180	210	230	250	270	300	
6. Влажность, %	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	ГОСТ ISO 287-2014

					ТУ 5441-027-00279611-2016				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Картон для плоских слоев гофрированного картона из крафт-целлюлозы. Технические условия Изменение № 2				
Разраб.		Трифорова Л.П.		28.11.2018					
Провер.		Ханхабаева Л.М.		29.11.2018					
Н. контр									
УТВ.		Черниговский А.Л.		30.11.18					
					Лит.	Лист	Листов		
					А	2	3		
					ОАО «Селенгинский ЦКК»				

1.2.2 Картон марки К по показателям качества должен соответствовать нормам, указанным в таблице 2.

[illegible]

					ТУ 5441-027-00279611-2016	Лист 3		
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Разраб.		Трифонов Л.П.		28.11.2018	Картон для плоских слоев гофрированного картона из крафт-целлюлозы. Технические условия Изменение № 2	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Ханхабаева Л.М.		29.11.2018		А	3	3
						ОАО «Селенгинский ЦКК»		
Н. контр								
УТВ.		Черниговский А.Л.		29.11.18				