

ОАО «Селенгинский ЦКК»

ОКП 54 4100

Группа К 74

УТВЕРЖДАЮ

ОАО «Селенгинский ЦКК»

Заместитель генерального

директора - Главный инженер

А.Л. Черниговский

«29»

10

2019г.



КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ
ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
ИЗ КРАФТ - ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Технические условия

ТУ 5441-027-00279611-2016

(Впервые)

Изменение № 4

Дата введения с «29» октября 2019г.

СОГЛАСОВАНО

ООО «ТД «Селенгинский ЦКК»

Генеральный директор

А.М. Ерофеевская

«29»

октября

2019г.



РАЗРАБОТАНО

ОАО «Селенгинский ЦКК»

Директор по производству

Ф.Ю. Ланкович

«25»

октября

2019г.

Руководитель службы качества

Л.П. Трифонова

«25»

октября

2019г.

Начальник цеха по производству тарного картона

В.Ш. Габдрахманов

«25»

октября

2019г.

Руководитель группы стандартизации и сертификации

В.А. Бабкина

«25»

октября




2019г.

Пункт 1.2.1. Таблица 1. Дополнить:
Таблица 1

Наименование показателя	Норма для марки КС		Методы контроля
	КС-225	КС-250	
1. Масса картона площадью 1 м ² , г	225±12	250±12	ГОСТ 13199
2. Толщина, мм, не более	0,37	0,38	ГОСТ 27015
3. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	760	800	ГОСТ 13525.8
номинал	790	850	
4. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀) верхней стороны, г/м ² , не более	40	40	ГОСТ 12605
5. Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	310	330	ГОСТ 10711
номинал	340	360	
6. Влажность, %	6-9	6-9	ГОСТ ISO 287

Пункт 1.2.2. Таблица 2. Дополнить:
Таблица 2

Наименование показателя	Норма для марки К		Методы контроля
	К-225	К-250	
1. Масса картона площадью 1 м ² , г	225±12	250±12	ГОСТ 13199
2. Толщина, мм, не более	0,38	0,39	ГОСТ 27015
3. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	700	760	ГОСТ 13525.8
номинал	750	790	
4. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₆₀) верхней стороны, г/м ² , не более	40	40	ГОСТ 12605
5. Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	300	320	ГОСТ 10711
номинал	320	340	
6. Влажность, %	6-9	6-9	ГОСТ ISO 287

					ТУ 5441-027-00279611-2016			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Разраб.		Бабкина В.А.		15.10.2019	Картон для плоских слоев гофрированного картона из крафт-целлюлозы. Технические условия Изменение № 4			
Провер.		Трифонов А.П.		15.10.2019				
Н. контр					Лит. А Лист 2 Листов 2			
УТВ.		Черниговский А.Л.		16.10.17				
					ОАО «Селенгинский ЦКК»			